

GB/T 38079-2019 《淀粉基塑料购物袋》

国家标准第 1 号修改单

本修改单经国家标准化管理委员会于××××年××月××日批准，自××××年××月××日起实施。

一、将“5.2.1 厚度及偏差”修改为“淀粉基塑料购物袋公称厚度不应小于0.030 mm，其最小厚度不应小于0.025 mm。厚度偏差应符合表1的规定。”并将表1修改如下表。

表1 厚度偏差

公称厚度(e), mm	厚度极限偏差, mm	厚度平均偏差, %
$0.030 \leq e < 0.035$	+0.008	+10
	-0.005	-10
$0.035 \leq e < 0.040$	+0.009	+9
	-0.009	-9
$e \geq 0.040$	+0.010	+9
	-0.010	-9

二、将“6.6.5 落镖冲击试验”中表6修改如下表。

表6 落镖质量

公称厚度(e), mm	落锤质量 (G), g
$0.030 \leq e < 0.035$	40
$0.035 \leq e < 0.040$	60
$e \geq 0.040$	80
